

ТОНИРОВОЧНАЯ КРАСКА BLUSH



БОЛАРС®
производство отделочных материалов



DIN EN 13300
1 класс

- АКРИЛОВАЯ
- МАТОВАЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тонирующая краска на основе акриловой дисперсии и минеральных наполнителей. Для внутренних и наружных работ. Для окрашивания текстурного слоя, созданного декоративными шпательками «Vavilon», «Malta» или «Marakesh». Подчеркивает рельеф и объем поверхности, создавая матовый эффект. Устойчива к мытью неабразивными моющими средствами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




1. Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем. При необходимости, выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС.



2. Обработайте основание грунтом БОЛАРС «Глубокого проникновения» или «Укрепляющий».



3. Нанесите шпательку «Vavilon», «Malta» или «Marakesh» металлической кельмой не стараясь выравнивать поверхность. Толщина слоя составляет от 0,5 до 5 мм.



4. Сразу после нанесения шпательки сформируйте желаемую фактуру (объемный рисунок) на поверхности техникой «на отлип». Широкие и редкие мазки образуют более спокойную поверхность. Частые и мелкие - более декоративную и эффектную. Высоту рельефа по желанию слегка заглажьте шпателем.



5. Нанесите тонирующую краску на поверхность от угла до угла в один или в несколько слоев при помощи валика, губки, резинового шпателя или кисти легкими движениями в одном или в нескольких направлениях.



6. Для придания эффекта старины и акцентирования рельефа нанесенную на поверхность краску можно слегка размыть с наиболее выпуклых мест влажной губкой. Краску наносите на поверхность стен от угла до угла, без перерыва.

Работы производить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C. Время высыхания 2 часа. Эксплуатация покрытия в щадящем режиме возможна через 24 часа. Окончательная прочность покрытия достигается через 14 дней.

Расход материала

50-200 г/м² в зависимости от способа нанесения.

Колеровка и разбавление

Цвет: колеруется по каталогам БОЛАРС. Допускается разбавление водой до 5%.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Фасовка и хранение

Выпускается в банках 2 и 5 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Технические характеристики

основа	акриловая
pH	8-9
время высыхания	2 часа
стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
толщина стертго слоя при циклах истирания	< 5 мкм при 200 циклах
температура применения	от +5 до +35°C
температура эксплуатации	от -40 до +60°C
степень перетира	40 мкм
морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов