

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ WALLFIX



БОЛАРС[®]
производство отделочных материалов



- ДЛЯ МОЗАИКИ, ВСЕХ ВИДОВ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА
- ДЛЯ СЛОЖНЫХ, ДЕФОРМИРУЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЙ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для приклеивания: всех видов керамической плитки с водопоглощением более 3% размером не более 200x300 мм на пол и стены; стеклянной и терракотовой мозаики; керамогранитных плит размером не более 150x150 на впитывающие основания. Рекомендуемые основания: цементные штукатурки и стяжки, бетон, гипсовые штукатурки, гипсокартон. Может применяться по сложным основаниям, подверженным температурным и размерным деформациям, таким как фанера и OSB-плиты и в системах «теплый пол». Экологически безопасен, может применяться без ограничений во всех типах жилых и общественных помещений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1 Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.



2 Обработайте основание грунтом БОЛАРС «Глубокого проникновения», сильно впитывающие поверхности затрунтуйте дважды.



3 Нанесите клей на основание слоем от 2 до 6 мм с помощью гладкого шпателя и разровняйте зубчатым. Клей наносится на площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 20 – 30 минут (открытое время). Если открытое время превышено, и образовалась поверхностная корка, удалите клей с основания и нанесите заново.



4 Уложите плитку на клей и слегка вдавите. После нанесения остатки клея удалите влажной губкой, инструменты промойте водой. Тыльная поверхность плитки должна плотно прилегать к клеевому слою. Клей должен покрывать 65% поверхности плитки. Корректировка уложенной плитки возможна в течение 30 минут после укладки.

Во время работы и в последующие 24 часа следует избегать сквозняков и прямых солнечных лучей в помещении, а также запыления и попадания мусора на обработанную поверхность. Затирку швов допускается производить не ранее чем через 24 часа после укладки плитки. Эксплуатация поверхности через 7-10 дней. Все указанные временные показатели действительны при температуре окружающей среды +20°C, относительной влажности воздуха 60%. При других температурно-влажностных условиях показатели могут изменяться.

Расход материала

Расход клея 2,0-1,8 кг/м².

Меры предосторожности

При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Фасовка и хранение

Поставляется в ведрах по 6 и 3 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Бечерь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Клей выдерживает 5 циклов замораживания/размораживания. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Технические характеристики

Цвет	белый
Расход	2,0-1,8 кг/м ²
pH	8,0-9,0
Толщина слоя	2-6 мм
Затирка швов	через 24-72 часа
Эксплуатация	через 7-10 дней
Открытое время	30 минут
Время корректировки	30 минут
Адгезия	не менее 1 Мпа
Температура проведения работ	от +5°C до +35°C
Температура эксплуатации	от +5°C до +70°C