


ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ ПЦ-400



БОЛАРС®
производство отделочных материалов



- **СЕРЫЙ**
- **СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 10178-85**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Портландцемент применяется для приготовления бетонов, строительных и штукатурных растворов, бетонных стяжек, кладочной смеси, изготовления газосиликатных блоков, тротуарной плитки и т.п.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1
Перед добавлением воды тщательно размешайте сухую смесь. Вода подбирается в зависимости от влажности песка, щебня и требуемой пластичности смеси: для цементно-песчаных растворов 0,4 части воды на одну часть цемента (ориентировочно).



2
Соотношения песка, цемента и щебня могут меняться в зависимости от модуля крупности песка и щебня.

Меры предосторожности

Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Фасовка и хранение

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 50 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.

Примеры приготовления сухих строительных смесей и бетонов

изготовление бетона	марка бетона	M-300	M-200	M-150
состав (по объему)	цемент/песок/щебень	1/1,5/3,4	1/2,4/4,6	1/3/5,6
изготовление строительных материалов	марка раствора	M 150	M 100	M 75
состав (по объему)	цемент/известковое тесто/песок	1/ - /3	1/0 - 3/4	1/0,5/6