

КРАСКА ТЕКСТУРНАЯ WATER-PROOF




БОЛАРС®
производство отделочных материалов



DIN EN 13300
1 класс

- **ДЛЯ ФАСАДОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**
- **ВОДО- И ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ**
- **ОДНОСЛОЙНОЕ НАНЕСЕНИЕ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эластичная фактурная краска для фасадных и внутренних работ. Рекомендуется для поверхностей, имеющих трещины или склонных к их образованию. Перекрывает трещины до 3 мм. Обеспечивает поверхностям длительную защиту от агрессивных атмосферных веществ. Водо-грязеотталкивающая. Применяется во влажных помещениях в качестве гидроизоляционной мембраны под плиточные облицовки или как финишное декоративное покрытие.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




1 Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.



2 Обработайте основание грунтом БОЛАРС «Глубокого проникновения» или «Укрепляющий».



3 Перемешайте краску в банке, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



4 Нанесите краску на поверхность кистью, валиком или распылителем. Используя структурные инструменты, можно создавать различные художественные эффекты и текстуры.

Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме. Через 14 дней поверхности могут мыться водой с неабразивными моющими средствами. Необходимо оберегать готовое покрытие от воздействия дождя в течение 24 часов. При погодных условиях, отличающихся от нормальных (температура ниже +10°C, относительная влажность более 80%) рекомендуется оберегать готовое покрытие от воздействия дождя в течение 48 часов после окончания работ.

Расход материала

Расход составляет 0,6-0,8 кг/м² в зависимости от основания и способа нанесения краски.

Колеровка и разбавление

Цвет: белый, колеруется по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Разбавление не требуется. При необходимости добавляйте воды не более 5% от массы краски и тщательно перемешайте.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Фасовка и хранение

Выпускается в банках 7 кг, 15 кг, 25 кг и 45 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Технические характеристики

основа	акриловая
светостойкость, изменение цвета	не более 0,5%
pH	8-9
максимальный размер частиц	100 мкм
адгезия	0,9 МПа
стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
стойкость к воздействию щелочи	не менее 120 ч
температура применения	от +5 до +35 °C
температура эксплуатации	от -40 до +60°C
долговечность	не менее 10 лет
морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов
толщина стертого слоя при циклах истирания	< 5 мкм при 200 циклах