


ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ УНИВЕРСАЛЬ



БОЛАРС®
производство отделочных материалов



- ВЛАГОСТОЙКАЯ
- ЭКОНОМИЧНАЯ




внутренние и наружные работы



легкое нанесение



толщина слоя, мм



жизнеспособность 3 часа



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для первичного выравнивания и подготовки поверхностей под дальнейшую финишную отделку. Подходит для отделки фасадов зданий и помещений с любым уровнем влажности. Применяется на участках, где требуется устранение неровностей, раковин, трещин, заделка кладочных швов слоем толщиной до 10 мм. Обладает высокой адгезией и отличной паропроницаемостью. Пластичная, легко разравнивается, не образует усадочных трещин. Изготовлена на цементной основе с использованием высокоеффективных модифицирующих добавок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.



Если основание имеет большие неровности, выровняйте его штукатурными составами БОЛАРС.



Обработайте основание грунтовочными составами БОЛАРС, соответствующими Вашему типу поверхности.



Для подготовки раствора залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 0,24-0,28 л воды на 1 кг сухой смеси.



Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной массы. Подождите 3-5 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов.



Шпатлевку БОЛАРС «Универсал» нанесите стальным шпателем на основание слоем от 1 до 10 мм. Для получения более толстого слоя допускается шпатлевание в несколько слоев. Последующий слой нанесите после полного высыхания предыдущего, предварительно прогрунтав поверхность грунтующими составами БОЛАРС.

Расход материала

1,4 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Меры предосторожности

При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Фасовка и хранение

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.

Технические характеристики

цвет	серый
количество воды на 1 кг сухой смеси	0,24-0,28 л
толщина наносимого слоя	1-10 мм
расход (при толщине слоя 1 мм)	1,4 кг/м ²
время пригодности раствора к работе	не менее 3 часов
время высыхания слоя (толщина 1 мм)	3 часа
адгезия	не менее 0,4 МПа
прочность на сжатие	не менее 7,5 МПа
морозостойкость	не менее 50 циклов
температура проведения работ	+5°C +30°C
температура эксплуатации	-40°C +60°C

ГОСТ 31356

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 WWW.BOLARS.RU