



ШТУКАТУРКА ЦЕМЛАЙТ



БОЛАРС®
производство отделочных материалов



- **ОБЛЕГЧЕННАЯ, ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ**
- **ОТДЕЛКА ФАСАДОВ, ВАННЫХ КОМНАТ И ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для выравнивания оснований из газосиликата, пено- и газобетона, полистиролбетона, кирпичной кладки, оштукатуренных бетонных поверхностей. Может применяться как кладочный раствор для блоков из ячеистого бетона. За счет повышенной паропроницаемости позволяет стенам «дышать». Пригодна для наружных и внутренних работ, в т. ч. в помещениях с повышенным уровнем влажности. Для ручного нанесения. Изготовлена на цементной основе с добавлением перлита и высокоэффективных модифицирующих добавок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1 Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.



2 Обработайте основание грунтовочными составами БОЛАРС, соответствующими Вашему типу поверхности.



3 Для подготовки раствора залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 4,6 - 5,2 л воды на 1 мешок (20кг).



4 Перемешайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах, засыпая сухую смесь в воду до получения однородной массы. Подождите 5 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе 3 часа.



5 «Набросайте» штукатурку мастерком или нанесите кельмой слоем от 3 до 35 мм. В случае необходимости применения штукатурных маяков, установите их параллельно друг другу на расстоянии 15-20% от ширины правила.



6 Нанесённый слой разровняйте с помощью кельмы или правила.

Расход материала

Расход смеси зависит от рельефа основания. 10 кг/м² сухой смеси при толщине слоя 10 мм.

Меры предосторожности

Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Фасовка и хранение

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 20 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.

Технические характеристики

цвет	серый
количество воды на 1 кг сухой смеси	0,34-0,37 л
толщина наносимого слоя	3-35 мм
расход при толщине слоя 10 мм	10 кг/м ²
время пригодности раствора к работе	не менее 3 часов
время высыхания (для слоя 2 мм)	4 часа
адгезия	не менее 0,3 МПа
прочность на сжатие	не менее 4 МПа
морозостойкость	не менее 25 циклов
температура проведения работ	+5°C+30°C
температура эксплуатации	-40°C+60°C