

WEATHERCOAT ОДНОКОМПАНЕНТНОЕ ЦЕМЕНТНОЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Везеркоат Смола	66210
Везеркоат Порошок Серый	76110
Везеркоат Порошок Белый	76115

ОПИСАНИЕ

Везеркоат - это 2- компонентная минерально-полимерная бесшовная гидроизоляция обмазочного типа. Обладает отличным сцеплением с новыми и старыми поверхностями из бетона, асфальта и плитки.

Везеркоат образует прочное, износостойкое и долговечное покрытие, длительное время сохраняющее свои эластичные свойства, и идеально подходящее для районов с экстремальными климатическими условиями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Везеркоат поставляется в виде 2-х компонентов - сухой смеси в бумажных мешках и связующего на основе акриловых смол в канистрах или ведрах, предназначенных для смешивания, приготовления рабочей смеси в условиях строительной площадки. Применяя различные пропорции смешивания возможно получить покрытия с разной степенью гибкости, и предназначенные для различных целей.

Везеркоат Смола – содержит концентрированные акриловые смолы, устойчивые к УФ-излучению и высокой щелочности. При смешивании смолы с сухим цементным компонентом в любой пропорции, покрытие сохраняет гибкость. Возможно добавление Везеркоат Смолы в раствор качестве добавки при устройстве стяжек для увеличения прочности растяжения на сжатие и изгиб и уменьшения водоцементного соотношения

- Бесшовное гидроизоляционное обмазочное покрытие
- Высокая водостойкость и устойчивость к истиранию
- Отличная адгезия к различным основаниям
- Не токсично, пригодно для гидроизоляции емкостей для воды
- Сохраняющаяся высокая эластичность покрытия
- Проницаем для водяного пара
- Пригоден для последующей облицовки керамической плиткой
- Перекрывает трещины основания
- После высыхания не подвержен воздействию погодных условий, многих химикатов, разрушению ультрафиолетом и огнем
- После высыхания пригоден для щадящих пешеходных нагрузок

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Везеркоат имеет обширную область применения, может применяться внутри и снаружи на большинстве типах строительных оснований для различных строительных конструкций :

23.07.2018



- Плоских кровель
- Фасадных поверхностей
- Фундаментов и подвалов
- Бассейнов
- Резервуаров с водой
- Стен и полов во влажных помещениях, в том числе под облицовку плиткой

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Везеркоат должны быть защищены.

Основание быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы с применением ремонтных смесей Террамикс.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками Террако или раствором Террабонд А, разведенную с водой в пропорции 1:5. Для грунтования можно использовать Везеркоат смолу, разведенную с водой в соотношении 1 : 1.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Смешать компоненты Везеркоат в соответствии с пропорциями, приведенными в таблице ниже. Добавлять сухой компонент Везеркоат к Везеркоат Смола, непрерывно производя перемешивание с помощью низкооборотной мешалки до получения однородного состояния смеси. В случае нанесения с помощью распылителя при замешивании требуется добавлять некоторое количество воды для получения необходимой консистенции раствора.

Везеркоат наносится в 2-3 слоя, Толщина покрытия должно составлять около 2 мм. с приблизительным расходом Везеркоат равным 1,5-20 кг/м² толщины покрытия

Гидроизоляцию горизонтальных “пол-стена” и вертикальных “стена-стена” внутренних и внешних углов строительных конструкций, а также выпуски различных коммуникаций рекомендуется выполнять с укладкой специальных эластичных гидроизоляционных лент, заводским способом сваренных угловых элементов и манжет разного размера, которые устанавливаются по месту (клеиваются на слой гидроизоляции) до устройства основного гидроизоляционного покрытия.

Замешанный материал должен быть выработан в течение 30-60 минут (в зависимости от внешних условий высыхания) после его смешения.

Пропорции смешивания компонентов Везеркоат:

Наименование компонента	Гидроизоляция кровли	Фундаменты, стены, влажные помещения
Везеркоат Смола	1	1
Везеркоат Порошок	2	3
Вода	-	0.1

После окончания работ инструменты должны быть вымыты в большом количестве воды не позднее 1 часа после замешивания материала.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Везеркоат Смола выпускается в пластмассовых по 5 и 20кг. Везеркоат Порошок выпускается в бумажных мешках по 25 кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Хранить в месте недоступном для детей.

Нераскрытые упаковки могут храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	2-х компонентное эластичное гидроизоляционное покрытие
Связующие	Органические и Гидравлические
Атмосферостойчивость	Устойчив к воздействию неблагоприятным погодным условий и UV-излучения
Цвет готовой смеси	Белый или серый
Рекомендованные t C нанесения	+5- +35C
Разбавление	Водой, если потребуется
Расход материала	1,5- 2,0 кг готовой смеси/ мм толщины слоя
Адгезия к бетону	Не менее 1 МПа
Адгезия к металлу	Не менее 1 МПа
Водонепроницаемость	6 атм. (60 метров)
Удельная плотность готовой смеси	1,65 кг/дм ³
Нанесение	Металлическая кельма, кисть,
Жизнестойкость раствора	0,5-1,0 час
Время высыхания (при 20±2 °C)	Около не менее 3 часов (для готовой смеси)
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного воздействия
Упаковка	Везеркоат Порошок - бумажные многослойные мешки 25 кг Везеркоат Смола - пластиковые ведра или канистры по 5 или 20 кг
Хранение	12 месяца в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 411 392,
sales@terraco.ru