

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Терракоат Стэйн	61226
-----------------	-------

ОПИСАНИЕ

Терракоат Стэйн-цветное акриловое полуматовое покрытие, разработанное для нанесения в качестве финишной отделки на текстурные штукатурки, в первую очередь минеральные, позволяющее максимально сохранить первоначальную текстуру покрытия, увеличить степень защиты и срок службы штукатурного покрытия. Терракоат Стэйн обладает превосходными грязеотталкивающими свойствами и предназначено для применения в районах, где проблемой является загрязнение атмосферы.

СВОЙСТВА

- Связующее на основе 100% акриловых полимеров
- Позволяет получить качественную матовую, равномерно окрашенную поверхность
- Обладает способностью к диффузии водяного пара
- Легкость и простота нанесения, высокая укрывистость
- Экологически безопасен, на водной основе, не токсично
- Обладает отличными грязеотталкивающими свойствами
- Позволяет максимально проявить и сохранить текстуру декоративной штукатурки
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Терракоат Стэйн предназначен для высококачественной финишной окраски как новых, так и старых, прежде всего фасадных поверхностей. Идеален для окраски декоративных текстурных покрытий, так как позволяет максимально выявить текстуру покрытия. Благодаря устойчивости к проницанию углекислоты рекомендуется для окраски и защиты бетонных оснований.

Терракоат Стэйн может использоваться при реконструкции для обновления и защиты поверхностей, отделанных как минеральными, так и полимерными штукатурками. Терракоат Стэйн не токсичен и экологически безопасен, без ограничений может быть использован внутри помещений. Терракоат Стэйн не применим для окраски поверхностей, окрашенных масляными красками, красками, на основе мела, лаками, эмалями.

02.10.2018



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все поверхности, на которые не планируется нанесение краски Терракоат Стэйн должны быть защищены малярной лентой.

Новые текстурные покрытия должны быть высушены в течении не менее 72 часов перед нанесение Терракоат Стэйн. Выполнять грунтование свеженанесенных текстурных покрытий не требуется.

Старые штукатурные текстурные покрытия на водной основе, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно промыть водой(возможно, предварительно с применением слабого содового раствора) и высушить. Все отслаивающиеся участки удалить, после чего восстановить текстурное покрытие.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности предварительно обрабатываются грунтовками, проникающего действия, например, Террагрунт Мах1 или раствором, приготовленным на основе грунтовки-концентрат Террабонд А. Грунтование может выполняться с помощью валика, кисти, или с помощью краскопульта. При поражении поверхности плесенью или грибом, необходимо предварительно выполнить ее очистку биоцидным раствором Террастерил, и, при необходимости, дополнительно быть загрунтована грунтовкой Террагрунт Антиплесень с антибактериальными свойствами.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой материал необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера.

При необходимости, довести покрытие до требуемой консистенции добавлением небольшого количества воды. Для нанесения Тетракоат Стейн можно использовать валики, кисти или специальное распылительное оборудование.

Для получения равномерно окрашенной поверхности рекомендуется избегать образования "сухих краев", процесс нанесения должен быть непрерывным обеспечивающим последовательное нанесение краски.

Окраску рекомендуется производить в 2 слоя, с интервалом между нанесением слоев не менее 3 часов. При нанесении Тетракоат Стейн по загрунтованной поверхности достаточным может оказаться однослойное нанесение.

Нанесение Тетракоат Стейн рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 70-80% и температурах основания и окружающей среды +5-+35°C. Время полного высыхания нанесенного материала при нормальных условиях составляет около 3 часов.

Не рекомендуется выполнять работы под воздействием солнца, сильного ветра, температурах выше +35°C и ниже +5°C.

Расход Тетракоат Стейн при однократном нанесении для текстурированных поверхностей, 0,16-0,20л (0,20-0,25) кг/м² в зависимости от структуры поверхности.

После работы инструменты вымыть водой.

Для исключения различий в оттенках материала на отдельно взятой поверхности следует использовать краску Тетракоат Стейн, относящуюся к одной партии выпуска.

При дозаказе материала того же цвета, рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства (указываются на упаковке).

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Тетракоат Стейн выпускается в пластиковых ведрах по 3,5, 8 и 15 л. Хранить материал следует в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5-+35°C.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Фасадная дисперсионная краска на акриловой основе для текстурных покрытий
Внешний вид покрытия	Равномерное гладкое покрытие с едва заметным блеском
Пигменты	Устойчивые к неблагоприятным погодным условиям и UV-излучению
Цвет	Белый, колеруется по цветовой палитре «TERRACO COLOURS»
Разбавление	Готов к применению, при необходимости допускается добавление воды до 5%
Добавки	Бактерицидные, антикоррозийные
Морозостойкость	F 100
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение	Валик, предпочтительно с низким ворсом, кисти, распылитель
Расход	0,16-0,20л (0,2-0,25) кг/м ² /слой – в зависимости от текстуры поверхности
Время высыхания (при 20±2°C)	Около 3 часов
Рекомендованные температуры нанесения	+5-+35°C
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного воздействия
Упаковка	Пластмассовые ведра по 3,5, 8 и 15 л
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 411 392,
sales@terraco.ru