

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Силпрайм (Silprime)

68180

ОПИСАНИЕ

Силпрайм это проникающая грунтовка на силиконовой основе для работы на фасадах и в интерьерах. Рекомендован для большинства строительных поверхностей, включая бетон, пенобетон, цементно-песчаные и гипсовые основания перед применением финишных покрытий. Силпрайм глубоко проникает в основание, действуя как связывающий состав укрепляет его, создавая гидрофобную зону, характеризующейся низкой влагопроницаемостью и высокой способностью к паропроведению.

Использование Силпрайма обязательно в окрасочной системе с силиконовыми красками Силтоп и Силшилд и рекомендовано в системе с акриловыми красками Террашилд и Максишилд для увеличения срока их эксплуатации .

СВОЙСТВА

- Пригоден для наружных и внутренних работ.
- На водной основе, не содержит органических растворителей, экологически безопасен , без резкого запаха.
- Глубоко проникает основание, придает поверхности водоотталкивающие свойства и устойчивость к внешним погодным воздействиям.
- Повышает адгезию покрытий.
- Препятствует образованию плесени.
- Предотвращает повреждения вызываемые замерзанием и оттаиванием.
- Не создает препятствия выведению водяного пара, рекомендован для применения во всех системных решениях требующих высокой паропроницаемости.
- Доступен в морозостойкой версии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Силпрайм предназначен для подготовки впитывающих минеральных оснований, цементных, известково-цементных и гипсовых, перед нанесением силиконовых и акриловых красок и декоративных покрытий на силиконовой основе для обеспечения возможности для максимального проявления ими своих свойств и преимуществ. Силпрайм применяется на всех типах впитывающих оснований таких как:

- цементные и известково-цементные штукатурки
- гипсосодержащие основания
- стены из легкого и ячеистого бетона, пено - и газобетона
- кладки из кирпича и природного камня
- минеральные и полимерные шпаклевки

Силпрайм не рекомендуется наносить на металл, старые плиточные покрытия, пластик и другие неминеральные основания, а также использовать в целях, не предусмотренных настоящей инструкцией.

14.04.2018



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основания должно быть чистым, обладать достаточной несущей способностью, сухим и очищенным от пыли, остатков краски, жира, воска, соли, следов битума и других загрязняющих веществ.

Пыль, непрочные участки основания и слабо держащийся поверхностный слой должны быть удалены. Трещины и дефектные участки основания должны быть предварительно отремонтированы с использованием ремонтных составов Террамикс или иных материалов для ремонта. Цементные штукатурки перед грунтованием рекомендуется выдержать не менее 10-14 дней. Гипсовые штукатурки должны иметь влажность не более 0,5%.

Поверхности не подлежащие грунтованию должны быть защищены мялярной лентой или полиэтиленовой пленкой.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Перед применением грунтовку рекомендуется перемешать. Силпрайм наносится валиком, кистью, щеткой или с помощью напыления равномерным слоем, не допуская скопления ее излишков (капли, потеки) на поверхности. В зависимости от состояния и материала основания может потребоваться повторное нанесение. Нанесение покрытий по огрунтованной поверхности допускается выполнять после полного высыхания грунтовки, но не ранее чем через 2 часа, в зависимости от условий высыхания.

Для максимального проявления адгезионных свойств огрунтованной поверхностью, рекомендуется выполнять нанесение последующего покрытия не позднее 3-х дней после применения грунтовки.

Нанесение грунтовки Силпрайм рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и при температурах основания и окружающей среды +5- +30°C.

Инструменты для нанесения и оборудование после окончания работ следует вымыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Силпрайм выпускается в емкостях по 1 и 5 и 20 кг. Рекомендуется хранить в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+30°C. Нераскрытые упаковки могут храниться в течение 18 месяцев.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Проникающая грунтовка на силиконовой основе
Применение	Для наружного и внутреннего применения
Состав	Силано-силоксановые полимеры на водной основе
Сухой остаток	12,8-14,8%
Вязкость при 23оС	500 cps
pH	8,0-8,5
Цвет материала	Молочно-Белый
Внешний вид покрытия	Бесцветная однородная поверхность
Степень проникновения	Высокая
Температура нанесения	Выше +5 - +30°C
Расход	0,10-0,20 кг /м2 при однократном нанесении – в зависимости от впитывающей способности основания
Температура транспортировки	при положительных температурах
Условия хранения	+5 - +30°C, в отсутствие прямого солнечного воздействия
Срок хранения	18 месяцев в на поддона, в оригинальной упаковке
Упаковка	Пластиковые емкости по 1,0, 15, 10, 20 кг,



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru