

### КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Handycoat EZ-Joint

63166

### ОПИСАНИЕ

Handycoat EZ-Joint - готовая к применению полимерная шпаклевка для внутренних работ предназначенная для заделки швов между листами гипсокартона, а также для заполнения трещин в штукатурке.

### СВОЙСТВА

- Высокая адгезия к различным видам оснований
- Готова к применению
- Идеальна для заделки стыков ГКЛ и заполнения трещин при ремонте
- Легко наносится и шлифуется
- Обладает низкой усадкой и эластичностью
- Практически без запаха.
- Не отслаивается и не растрескивается.
- Не подлежит замораживанию

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Handycoat EZ -Joint – применяется, прежде всего для заделки швов в конструкциях из гипсокартона, а также закрепления угловых элементов на углах конструкции.

Handycoat EZ-Joint также может применяться в качестве универсальной шпаклевки незначительных повреждений поверхности, заполнение трещин и использовать для выравнивания поверхности.

Handycoat Универсальный может наноситься на ранее ошпаклеванные и окрашенные поверхности, пазогребневые плиты, стеклохолст, основания из листовых материалов, ГКЛ, Аквапанель и пр., цементосодержащие и гипсовые штукатурки, бетонные поверхности, а также наноситься на проблемные основания имеющие “волосяные” трещины и деревянные основания.

Handycoat EZ-Joint не пригоден для нанесения на поверхности, окрашенные масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками, эмалями, не предназначен для нанесения на пластмассовые и металлические поверхности.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Handycoat EZ-Joint должны быть защищены с применением мялярной ленты.

Гипсокартонный швы не требуют какой либо специальной подготовки. Шляпки саморезов могут быть предварительно зашпаклеваны с применением

21.05.2018



шпаклевки Handycoat EZ-Joint.

Цемент содержащие основания должны обладать достаточной несущей способностью, очищены от пыли, жира, следов битума и других веществ снижающих адгезию шпаклевки. Непрочные участки основания и отслоения следует удалить. Крупные неровности предварительно должны быть выровнены подходящим ремонтным или штукатурным составом. Цементные штукатурки должны иметь влажность не более 4%. Бетонные основания должны иметь возраст не менее 3-6 месяцев и остаточную влажность не более 4%.

Сильно впитывающие штукатурки, цементные цементно-известковые основания, а также старые ослабленные основания рекомендуется предварительно промыть с использованием мягкого моющего средства, после чего обработать грунтовкой Тетрагрунт Макси или раствором грунтовки-концентрат Тетрабонд А.

При необходимости выполняется двукратное нанесение грунтовочного слоя.

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Handycoat EZ-Joint готов к работе и не требует обязательного перемешивания перед ее началом. При необходимости перед выполнением работ допускается добавление небольшого количества воды.

Наносится тонким ровным слоем при помощи кельмы или специального широкого шпателя. При необходимости нанесения нескольких слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

При использовании Handycoat EZ-Joint для заполнения швов в ГКЛ – конструкциях, материал наносится в шов с помощью шпателя. Усиление шва применением специальных лент при использовании Handycoat EZ-Joint не является необходимым, но их использование для повышает надежность конструкции шва. Лента укладывается по свежему материалу по центру шва, после чего с помощью шпателя шириной лезвия не менее 14 см удаляются излишки шпаклевки из под ленты. После полного высыхания материала наносится необходимое количество слоев шпаклевки до полного выравнивания шва с поверхностью гипсокартона.

При необходимости, слой Handycoat EZ-Joint может быть зашкурен в течении последующих 24 часов после нанесения. Зашкуривание в более поздние сроки может быть затруднено. При применении сухого шлифования рекомендуется использовать наждачную бумагу с размером зерна 400 и менее.

После работы инструменты вымыть водой.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

## СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Handycoat EZ-Joint производится в белом цвете и поставляется в пластиковых ведрах по 1 кг и 25 кг.

Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 18 месяцев.

Хранить в сухих условиях при положительных температурах, в отсутствие воздействия источников тепла и солнца. Замораживание материала- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Готовая к применению полимерная шпаклевка для внутренних работ для заделки швов гипсокартона
Тип связующего	На основе акриловых сополимеров на водной основе
Цвет	Белый
Вязкость	145-170 cps
Плотность кг/дм <sup>3</sup>	Около 1650 кг/м <sup>3</sup>
Температура применения	Минимально допустимая - +5С, рекомендуемая 10-25°С
Толщина нанесения	До 2-х мм по плоскости, до 4 мм для швов и заполнения неровностей
Морозостойкость	Не подлежит замораживанию
Расход	Около 1,60 -1,65 кг/мм/м <sup>2</sup>
Разведение	В случае необходимости водой до 0,5 %
Шлифование	Рекомендуется произвести не позже 24-48 часов после нанесения
Срок хранения	18 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке в отсутствие воздействия источников тепла и солнца
Упаковка	Пластиковые ведра по 1 кг и 25 кг



А Россия, 125212, г. Москва,  
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017  
Тел.: +7 495 921 22 37,  
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,  
ул. Целинная, 15 К,  
Тел.: +7 4212 41 05 63,  
e-mail: info.vostok@terraco.ru